



PÅ SÄKRA GRUNDER

# ARDEX E 100

Tillsats till utomhusprodukter

---

Förbättrar styrkan och elasticiteten

Ökar vidhäftningen

Förbättrar korrosionsskyddet

Fri från lösningsmedel



Tillverkare med certifierat kvalitets-  
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

---

ARDEX AB  
Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM  
Tel 08 556 315 50  
Fax 08 556 315 67  
E-post: kundservice@ardex.se  
[www.ardex.se](http://www.ardex.se)



PÅ SÄKRA GRUNDER

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX E 100 är en tillsats för bruk baserade på:

- SF Standardcement
- ARDEX B 10 Betongfinspackel
- ARDEX B 14 Betongreparationsbruk
- ARDEX F 11 Fasadspackel
- ARDEX A 46 Reparationsspackel utomhus
- ARDEX A 38 mix Snabbetong

Kan även användas som tillsats till bruksslam. Förbättrar böj- och tryckstyrkan och vidhäftningen. Förbättrar konsistensen på bruket när det bearbetas utan att vattenmängden behöver ökas. Ger hållbara reparationer på betong, puts, undergolv och betongelement, t ex vid skador på grund av åldring och vid bättringar av håligheter, hörn och kanter. Tillåter tunnare undergolvsslipsatser i fast kontakt, höjer slitstyrkan och elasticiteten och förbättrar vidhäftningen hos bruk och slipsatser även på glatta underlag. Ökar brukets limstyrka vid läggning av plattor och naturstensklinker. För användning inom- och utomhus.

### EGENSKAPER

ARDEX E 100 är en acryldispersion med speciella tillsatser. Kan förenas med cement. Alkaliebeständigt. Förbättrar korrosionsskyddet. Innehåller inga lösningsmedel. Det kan uppträda nyansskiftningar hos spackelmassor som har ARDEX E 100 inblandning.

### BLANDNING

Använd alltid rena blandningskärl. ARDEX E 100 förtunnas med vatten enligt tabell nedan och används som blandningsvätska för angivna bruk, bruksslam och betongspackelmassor. Håll först ARDEX E 100 i blandningsvattnet och blanda därefter i pulvret. Blandningsförhållande: se tabell nedan eller respektive produktblad.

### ARBETSSÄTT

ARDEX E 100 kan användas vid temperaturer över 5°C. Vid slamning skall man vara noggrann med att eventuell gjuthud avlägsnas och att blandningen borstas in i underlaget. Bruket utläggs vått i vått i slamman.

### BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

Blandningstabell vid tillsättning av ARDEX E 100:

Produkt	Säck	ARDEX E 100	Vatten
ARDEX B 10	25 kg	1,75 kg	7 liter
ARDEX B 14	25 kg	1,75 kg	5,2 liter
ARDEX F 11	25 kg	1,75 kg	7 liter
ARDEX A 46	12,5 kg	0,9 kg	2,7 liter

Slamningstabell:

Produkt	Säck	ARDEX E 100	Vatten
ARDEX A 38 MIX	25 kg	1,75 kg	1,75 liter

Åtgång ARDEX E 100 för slamma: 0,3kg/m<sup>2</sup>

### TEKNISKA DATA

Konsistens/Färg:	Vit vätska
Förpackning:	Dunk 1,75 kg
Lagring:	Förvaras torrt och frostfritt i 12 månader i obruten originalförpackning. Skyddas mot och direkt solbestrålning.
Artikelnummer:	10602
EAN-nummer:	5703193106027